

# **DERUSTIT**

OBERFLÄCHENTECHNIK

## **DERUSTIT Dekapierlösung CN 15**

### **Eigenschaften**

DERUSTIT Spüllösung CN 15 ist eine gebrauchsfertige Säuremischung zur zusätzlichen Reinigung und Passivierung von Edelstahlteilen nach dem Elektropolieren. Einfaches Abspülen mit Wasser ist in der Regel nicht ausreichend, da sich durch die Verdünnung auf der Oberfläche ein schmieriger Säurefilm bildet oder es zu Fleckenbildung kommt. Durch die Dekapierlösung wird das Entfernen von zäh anhaftenden Elektrolytresten sehr erleichtert.

### **Anwendung**

Die zu behandelnden Flächen werden vorzugsweise getaucht, das Produkt kann aber auch problemlos aufgesprüht werden.

Die Einwirkzeiten liegen zwischen 1-5 Minuten.

Abschließend wird mit Wasser, am besten mit einem Kaltwasser-Hochdruckgerät 130 bar, so lange gespült, bis keine Säure mehr nachgewiesen werden kann.

### **Sicherheitshinweise**

DERUSTIT Dekapierlösung CN 15 enthält Schwefelsäure. Die einschlägigen Vorschriften der BG Chemie sowie die an den Liefergebinden angebrachten Gefahrenhinweise sind unbedingt zu beachten.

### **Genehmigung**

Die Einleitung der neutralisierten Spülwässer bedarf einer Erlaubnis, die in der Regel von Der Unteren Wasserbehörde oder dem Wasserwirtschaftsamt erteilt wird.